KÖSTER Hydroizolacje

KÖSTER TPO SK Preparat gruntujacy

Instrukcja techniczna RT 103 012

Data: 2023-02-17

Preparat do gruntowania podłoży przed przyklejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR)

Właściwości
Preparat gruntujący na bazie tworzyw sztucznych, zawiera rozpuszczalniki.

Dane techniczne

Zawartość substancji aktywnej	15 %
Minimalna temperatura stosowania	0 °C
Gęstość	0,90 g / cm^3
Czas wysychania (przy15 °C)	20 Minuten

Zastosowanie
Do gruntowania podłoża przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR). Do stosowania na następujących podłożach:
- stare podłoża bitumiczne
- beton
- materiały na bazie drewna np. płyty OSB
- inne krytyczne podłoża (po konsultacji z działem technicznym KÖSTER)

Podłoże
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, równe, bez luźnych i odspojonych elementów oraz substancji zmniejszających przyczepność np. olei, tłuszczy itp.

Sposób wykonania
KÖSTER TPO SK Primer nakładać na podłoże przy użyciu wałka lub pędzla, w jendej warstwie. Przed klejeniem folii dachowej KÖSTER TPO SK (FR) preparat gruntujący musi być całkowicie wyschnięty (należy sprawdzić czy preparat gruntujący jest wyschnięty).

Zużycie
ok. 200 g/m^2

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu przy pomocy produktu: KÖSTER Universalreiniger.

Opakowania

RT 103 012	12 l jerrycan

Przechowywanie
Okres składowania 12 miesięcy w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Należy przestrzegać przepisów dotyczących składowania substancji zapalnych.

Środki ostrożności
Nosić odporne na rozpuszczalniki rękawice robocze i okulary ochronne. Materiał można stosować tylko w dobrze przewietrzanych przestrzeniach.
Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER Universal Reiniger	Art. nr X 910 010

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl