



KÖSTER Antirutschgranulat 20

Instrukcja techniczna CT 411 200

Data: 2020-09-17

Badanie odporności na poślizg powłok wg DIN 51130 oraz DGUV Regel 108 003, MPI Asendorf, lipiec 2020, (np. KÖSTER CT 215 Universal Floor w zależności od budowy R10, R11 oraz R12)

Granulat polimerowy do zwiększania odporności na poślizg powłok posadzkowych

Właściwości

KÖSTER Antirutschgranulat 20 jest odpornym chemicznie granulem polimerowym, który jest przeznaczony do poprawy odporności na poślizg żywic posadzkowych na bazie wodnej oraz na bazie bezrozpuszczalnikowych żywic reaktywnych. W zależności od ilości granulatu możliwe jest uzyskanie wymaganej klasy antypoślizgowości.

Dane techniczne

Materiał	Polimer
Kolor	transparentny
Uziarnienie	0,8 mm
Gęstość nasypowa	0,43 g/cm ³

Zastosowanie

KÖSTER Antirutschgranulat 20 przeznaczony jest do uzyskiwania różnych klas antypoślizgowości wg DGUV-Regel 108-103. Podawany jest w różnych proporcjach do wodorozcieńczalnych oraz nie zawierających rozpuszczalników powłok posadzkowych. Więcej wskazówek znajduje się w instrukcjach technicznych powłok posadzkowych KÖSTER.

Sposób wykonania

Zgodnie z instrukcjami technicznymi odpowiednich żywic posadzkowych KÖSTER.

Zużycie

2% do 2.5%, w zależności od wymaganej kategorii antypoślizgowości (Zalecane proporcje dodawania materiału dotyczą procentów w odniesieniu do masy żywicy). Patrz instrukcje techniczne odpowiednich produktów KÖSTER.

Przechowywanie

Składować w suchym pomieszczeniu, bez nacisku, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Okres składowania min. 2 lata.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER CT 215 Universal Floor Art. nr CT 215

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględnić warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl