



KÖSTER PUR Gel

Świadectwo Instytutu Badań Materiałów w Lipsku.

Żel poliuretanowy do iniekcji powierzchniowych i kurtynowych oraz do uszczelniania szczelin dylatacyjnych

Właściwości

KÖSTER PUR Gel jest nie zawierającym rozpuszczalników, reagującym z wodą żelem poliuretanowym. W zależności od ilości dodanej wody tworzy się wysoce elastyczny, nieprzepuszczalny dla wody żel masywny lub pianka. Produkt po rozcieńczeniu z wodą w stosunku nie wyższym niż 1 : 10 jest odporny na wodę pod ciśnieniem. Produkt nie zawiera rozpuszczalników ani wolnych izocyjanianów, po zakończeniu reakcji jest stabilny chemicznie. KÖSTER PUR Gel nie zawiera żadnych substancji zanieczyszczających wodę gruntową ani nie wywołuje korozji stali.

Dane techniczne

Rozpuszczalność	miesza się z wodą
Lepkość materiału	600÷800 mPa.s
Lepkość robocza po zmieszaniu z wodą	2÷300 mPa.s
Temperatura stosowania	> 0 °C
Czas reakcji (w zależności od proporcji mieszania z wodą)	1,5÷3 min.

Zastosowanie

KÖSTER PUR Gel stosowany jest do wykonywania uszczelniania ścian zewnętrznych mających kontakt z gruntem metodą iniekcji kurtynowej (iniekcja w grunt) oraz do iniekcji powierzchniowej mocno porowatych lub zarysowanych elementów budowli. KÖSTER PUR Gel przeznaczony jest do wykonywania iniekcji kurtynowych w obiektach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, obiektów inżynierskich a także żelbetonowych konstrukcji kolejowych i drogowych obiektów mostowych. KÖSTER PUR Gel nadaje się także do odtwarzania izolacji poziomej w ścianach a także do uszczelniania przejść rur, pustek, spoin i dylatacji w elementach murowanych, betonowych oraz warstwach posadzkowych. Materiał nadaje się szczególnie do stosowania w częściach budynków podlegających trwałemu zawilgoceniu, w innych przypadkach materiał należy chronić przed wyschnięciem.

Sposób wykonania

Obróbkę, zwłaszcza przy niskich proporcjach mieszania z wodą (do 1 : 10 - krótki czas reakcji) należy prowadzić za pomocą dwukomponentowej maszyny do iniekcji KÖSTER Gel-Pumpe poprzez lance iniecyjne.

Iniekcja kurtynowa:

W uszczelnianej ścianie należy wywiercić siatkę otworów (przez całą grubość ściany): w pionie i w poziomie, w odstępach nie większych niż 30 cm z przesunięciem co drugiego rzędu otworów o połowę. Średnica otworów zależna jest od rodzaju zastosowanych pakerów. Należy stosować lance iniecyjne KÖSTER lub pakery wbijane KÖSTER 18 Plus. Średnica otworów musi być dostosowana do wymiarów pakerów iniecyjnych, które będą stosowane.

Iniekcja powierzchniowa:

W uszczelnianej ścianie należy wywiercić otwory w pionie i w poziomie na głębokość 2/3 grubości ściany, w odstępach nie większych niż 30

cm z przesunięciem co drugiego rzędu otworów o połowę. Średnica otworów zależna jest od rodzaju zastosowanych pakerów. Należy stosować lance iniecyjne KÖSTER lub pakery wbijane KÖSTER 18 Plus. Średnica otworów musi być dostosowana do wymiarów pakerów iniecyjnych, które będą stosowane.

Odtwarzanie izolacji poziomej:

W ścianie należy wywiercić otwory w jednym rzędzie w odstępach co 12 cm, lub w dwóch rzędach w odstępach co 15 cm z przesunięciem o 1/2 rozstawu. Otwory powinny być krótsze od grubości ściany o ok. 5-7 cm. Średnica otworów zależna jest od rodzaju zastosowanych pakerów. Należy stosować np. pakery wbijane KÖSTER 18 Plus.

Uszczelnianie dylatacji:

Istniejące dylatacje należy oczyścić i zamknąć odpowiednimi materiałami przed wykonaniem iniekcji. Wzdłuż dylatacji należy wykonać otwory z dwóch stron, naprzemiennie, w odstępach co 50 cm, pod kątem 45°. Należy stosować lance iniecyjne KÖSTER lub pakery wbijane KÖSTER 18 Plus. Średnica otworów musi być dostosowana do wymiarów pakerów iniecyjnych, które będą stosowane.

Zużycie

w zależności od zastosowania

Iniekcja powierzchniowa (przy MV 1 : 12):	min. 2 kg / m ²
Iniekcja kurtynowa (przy MV 1 : 10):	min. 3 kg / m ²
Dylatacje (przy MV 1 : 4):	ok. 0,2 kg / l pustej przestrzeni

MV= proporcja mieszania żelu z wodą

Proporcja w jakiej należy mieszać żel KÖSTER PUR Gel z wodą w praktyce zależy od ilości wody występującej w iniekowanym elemencie. Im więcej wody występuje w podłożu lub za ścianą (w przypadku iniekcji kurtynowej) tym mniej należy dodawać wody na pompie przy mieszaniu z żelem. W czasie pracy może wystąpić konieczność wielokrotnej zmiany proporcji mieszania żelu z wodą (przy zmiennych warunkach wilgotnościowych podłoża).

Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu za pomocą KÖSTER PUR Reiniger.

Opakowania

IN 285 002	kanister 2,5 kg
IN 285 025	kanister 25 kg
IN 285 210	beczka 210 kg

Przechowywanie

Materiał przechowywać w oryginalnych opakowaniach, termin przechowywania min. 12 miesięcy.

Środki ostrożności

Nosić okulary ochronne i rękawice ochronne. Podczas prowadzenia prac iniecyjnych należy zabezpieczyć otoczenie przed wypływaniem

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

żywicy iniekcyjnej poprzez pakery, otwory lub ze ścian w wyniku wtłaczania żywicy pod ciśnieniem. Podczas iniekcji nie stać bezpośrednio przed pakerem.

Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-Pur Reiniger Art. nr IN 900 010

KÖSTER Wedia Lanca iniecyjna do żeli Art. nr IN 924 001

KÖSTER Wedia Lanca iniecyjna Art. nr IN 926 001

KÖSTER Pompa do żelu poliuretanowego Art. nr IN 928 001

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KÖSTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KÖSTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl