

Instrukcja techniczna RT 910 002

Data: 2018-08-24

Właściwości

KÖSTER Verbundblech składa się z blachy zabezpieczonej od spodu lakierem , a od góry jest powleczone elastycznymi poliolefinami KOSTER TPO.

Dane techniczne

Blacha ocynkowana, grubość	0,6 mm
Grubość pokrycia TPO	0,8 mm
Grubość całkowita	1,4 mm
Spód blachy	Lakier ochronny
Kolor	jasno-szary
Długość arkusza blachy	2 m
Szerokość arkusza	1 m
CieŜar powierzchniowy:	6 kg/m ²

Zastosowanie

KÖSTER Verbundblech stanowi materiał uzupełniający systemu dachowego opartego na folii KOSTER TPO. KÖSTER Verbundblech przeznaczona jest do wykonywania profili okapowych, zakończeń, do mocowania TPO do podłoża itp.

Sposób wykonania

Obróbkę blachy Verbundblech należy prowadzić zgodnie z zaleceniami Instrukcji montażu folii KOSTER TPO. Cięcie i wyginanie blachy jest wykonywane na budowie lub w warsztacie dekar skim. Cięcie, wyginanie oraz montaż blachy systemowej musi być dostosowany do lokalnych warunków i wymagań. Należy przy tym stosować się do obowiązujących norm i przepisów oraz do ogólnych reguł sztuki dekar skiej.

Między blachami należy zachować odstęp min. 5 mm, na który należy nałożyć pasek folii KOSTER TPO 2.0 U o szerokości 12 cm. Pasek folii należy dogrzać z obydwu stron do blachy, szerokość zgrzewu powinna mieć 4 cm, z każdej strony połączenia.

Opakowania

RT 910 002	sztuka
------------	--------

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER TPO 1.5	Art. nr RT 815
KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)	Art. nr RT 815 SK (FR)
KÖSTER TPO 1.8	Art. nr RT 818
KÖSTER TPO 2.0	Art. nr RT 820
KÖSTER TPO 2.0 F	Art. nr RT 820 F
KÖSTER TPO 2.0 U	Art. nr RT 820 U

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl

KÖSTER TPO Verbundblech

1/1