



## KÖSTER Armierungsgewebe

### Siatka z włókna szklanego do wzmacniania powłok izolacyjnych

#### Właściwości

KÖSTER Armierungsgewebe jest siatką z włókna szklanego o bardzo wysokiej odporności na rozrywanie. Siatka zbrojąca jest odporna na przemieszczenia wskutek naprężeń, nie zawiera plastyfikatorów, jest odporna na alkalia.

KÖSTER Bikuthan 1K

Numer produktu W  
251 030

KÖSTER Deuxan 2K

Numer produktu W  
252 032

KÖSTER Deuxan Professional

Numer produktu W  
256 032

#### Dane techniczne

Kolor	biały
Ciężar	ok. 75 g / m <sup>2</sup>
Odporność na rozrywanie w kierunku włókien osnowy	ok. 200 N / cm
Wymiary oczek siatki	6 mm x 7 mm
Pokrycie	> 26 %
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku włókien osnowy	> 900 N / 5 cm
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku włókien wypełnienia	> 1100 N / 5 cm

#### Zastosowanie

Siatka zbrojąca z włókna szklanego KÖSTER Armierungsgewebe jest stosowana do wzmacniania powłok hydroizolacyjnych wykonanych np. z KÖSTER KBE Flussigfolie, KÖSTER Bikuthan 1K oraz Bikuthan 2K, KÖSTER Deuxan 2K oraz Professional, KÖSTER BD 50 i KÖSTER Dachflex. Stosowanie siatki zbrojącej jest konieczne w miejscach narażonych na działanie wody pod ciśnieniem lub narażonych na zarysowanie jak naroża na połączeniach ścian, fasety na styku ściany z posadzką, miejsca przejść rur lub przewodów.

#### Sposób wykonania

Powłoki izolacyjne są wykonywane w odpowiednich krokach roboczych. Siatkę zbrojącą należy zatopić w świeżo nałożonej pierwszej warstwie powłoki uszczelniającej i docisnąć za pomocą pacy metalowej. Zakład siatki powinien wynosić co najmniej 5 cm. Po związaniu pierwszej warstwy powłoki, zatopioną w izolacji siatkę należy pokryć drugą warstwą masy uszczelniającej

#### Opakowania

W 411 033	33 cm x 100 m, rolka 100 m
W 411 100	100 cm x 100 m, rolka 100 m <sup>2</sup>

#### Przechowywanie

Materiał można przechowywać bez ograniczeń czasu składowania.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER BD 50	Numer produktu B 290 010
KÖSTER Dachflex	Numer produktu R 260 020
KÖSTER NB 4000	Numer produktu W 236 020
KÖSTER KBE Flussigfolie	Numer produktu W 245
KÖSTER Bikuthan 2K	Numer produktu W 250 028

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej [www.koester.pl](http://www.koester.pl). Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.